



MARCLEAR ANTIFOULINGS - HSE NUMS. 5264

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

De alta resistencia autopulimentable, con una base de cobre provee una gran protección tanto en el mar como en agua dulce. Ideal para usar sobre cascos de poliéster, madera, acero y ferrocemento.

DATOS TÉCNICOS

| | |
|--|--|
| Colores | Rojo, Negro, Azul Oscuro, Azul Medio, Gris Claro, Blanco, Workboat Red. |
| Aspecto | Semi-mate. |
| Base | Resina Copolymer |
| Gravedad (G.S.) | 1.9K por litro. |
| Viscosidad @ 20°C | 10-11 poise. |
| Tamaño | 2.5litro. |
| Peso Medio | 4.8K por 2.5litro bote. |
| Aplicación | Brocha, rodillo o pistola airless. |
| Cobertura | Brocha o rodillo 8-10 mtrs. Cuad./litro Pistola airless. 4 mtrs. Cuad./litro. |
| Volumen sólidos | 45%-50% |
| WFT recomendado por capa | Brocha/rodillo - 100 microns, Pistola - 250 - 300 microns. |
| DFT recomendado por capa | Brocha/rodillo - 48 microns, Pistola - 140 microns. |
| % Oxido de Cobre o de Thyocyanate | 45% |
| Punto álgido | 25°C |

TIEMPO DE SECADO

| | 5°C | 15°C | 25°C | 35°C |
|---|------------|-------------|-------------|-------------|
| Seco al tacto | 57 minutos | 43 minutos | 26 minutos | 18 minutos |
| Horas mínimo entre dos capas | 16 horas | 10 horas | 6 horas | 4 horas |
| Seco para Botadura. Horas mínimo | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| Meses Máximo | 3 meses | 3 meses | 2 meses | 1 mes |

APLICACIÓN

Listo para usar, pero puede añadir hasta un 10 % de disolvente MARCLEAR THINNER para ayudar a su aplicación en temperaturas baja.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperaturas de aplicación no menos de 1°C o por encima de 35°C.
Superficie a mínimo de 1°C por encima del punto de rocío.

DESENGRASAR

Usar Disolvente MARCLEAR THINNER. Necesario en cascos nuevos y cascos con tratamiento de resina anti-osmosis

DATOS DE APLICACIÓN POR PISTOLA

| <u>Equipo</u> | <u>Presión</u> | <u>Tamaño Punto</u> |
|---------------|----------------|---------------------|
| Convencional | N/A | N/A |
| Airmix | 2-5 bar | 20-113 |
| Airless | 175-200 bar | 2180 |

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de las marcas de antifouling con base de cobre y auto pulimentos.

Agitar bien antes de usar. NO USAR SOBRE ALUMINIO, ZINC O ACERO GALVANIZADO (CON LA EXCEPCIÓN DE MARCLEAR POWERBOAT + BLANCO QUE PUEDE USAR SOBRE ÉSTAS MATERIALES).

PARA MEJORES RESULTADOS APLICAR MINIMO DE DOS CAPAS Y TRES EN LA LINEA DE FLOTACION.

EDICIÓN: ENERO 2008

MARCLEAR INTERNATIONAL,
46820 ANNA (Valencia)
Tlf . 96 292 21 70
Móvil. 662 262 658
www.marclear.com
salva@marclear.com